

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：浙江宝树建设集团有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
钢丝绳在线无损定量	1	安德 GSWS25/D-0729027	18×7+FC	副井	2025.07.29	2026.01.28	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：_____
受检单位：_____
检测检验类别：_____
检测检验日期：_____



赤峰安德检测检验有限公司







报告编号：安德 GSWS25/D-0729027

钢丝绳（缆） 在线无损定量检测报告

委托单位：	浙江宝树建设集团有限公司
受检单位：	浙江宝树建设集团有限公司
被检对象名称：	钢丝绳在线无损定量
型号规格：	18×7+FC
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 29 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS25/D-0729027

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	浙江宝树建设集团有限公司		
	地址	内蒙古自治区包头市达尔茂明安联合旗石宝镇		
规格型号	18×7+FC	公称直径	32.0mm	
提升用途	提物	捻向	同左	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
检测检验地点	副井			
钢丝绳状态	在用	检测检验日期	2025-07-29	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	6 个月	
受检单位	浙江宝树建设集团有限公司			
检测检验项目	钢丝绳在线无损定量检测			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	/			
检测检验结论	依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行了检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 5 日			
检测检验组成员	刘喜全 郭慧林 王浩奇 杨艳柱			
备注	/			

批准：
日期：2025.8.5

审核：张振宇
日期：2025.8.5

主检：杨艳柱
日期：2025.8.5

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS25/D-0729027

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书编号
钢丝绳探伤仪	CSB-391	局部缺陷的定性检测准确率： 98% 断丝定性检测准确率：100% 断丝定量检测准确率： $\geq 98\%$	SX620-250869949
钢丝绳探伤仪	CSB-392	局部缺陷的定性检测准确率： 98% 断丝定性检测准确率：100% 断丝定量检测准确率： $\geq 98\%$	CD620-250869870
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.3
环境湿度（%RH）	54.3

本页结束，以下空白

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS25/D-0729027

共 4 页 第 3 页

金属横截面积损失（LMA）

序 号	起始位置(米)	终止位置(米)	金属横截面积损失(LMA)%
1	0.000	0.316	0.77
2	2.125	2.236	1.02
3	3.212	3.278	0.76
4	9.229	9.623	1.06
5	12.695	13.191	1.23
6	15.210	15.213	1.15
7	16.235	16.251	0.76
8	18.333	18.493	0.84
9	28.376	28.426	0.85
10	39.275	39.303	0.77
11	39.442	39.448	0.76
12	45.078	45.310	0.86
13	45.326	45.813	1.15
14	50.444	50.639	0.86
15	70.975	71.301	0.96
16	75.013	75.013	0.75
17	90.038	90.967	0.87
18	96.584	96.726	0.82
19	101.026	101.029	1.42
20	101.095	102.161	0.79
21	105.428	105.428	1.25
22	111.456	111.525	0.81
23	112.563	112.993	0.83
24	115.334	115.375	0.81
25	116.833	116.181	1.02
26	120.892	120.964	0.84
27	125.019	126.239	0.99
28	133.833	134.846	0.76
29	142.893	142.946	0.79
30	153.294	153.819	0.87
31	161.716	161.829	0.82
32	161.857	161.911	0.81
33	181.178	181.850	0.92
34	181.906	181.928	1.03
35	219.329	219.360	0.77
36	229.784	229.819	1.12
37	225.606	225.659	0.79
38	255.678	255.719	0.79
39	255.763	255.794	0.77
40	255.936	256.526	0.96


钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS25/D-0729027

共 4 页 第 4 页

41	262.680	262.815	0.89
42	263.892	263.911	0.75
43	263.939	264.052	0.81
44	264.071	264.100	0.78
45	265.324	265.741	1.00
46	268.594	269.015	0.79
47	269.159	269.554	0.84
48	271.757	272.108	0.99
49	272.344	272.588	1.04
50	274.484	274.970	0.65
51	277.974	278.322	0.75
52	278.915	279.115	0.80
53	283.365	283.759	0.79
54	284.459	285.619	1.01
55	286.648	287.659	0.95
56	288.541	289.341	1.02
57	290.159	292.225	0.54
58	294.545	295.909	0.66
59	296.659	297.119	0.84
60	298.959	299.695	0.79
61	300.214	301.524	0.77
62	302.251	303.548	0.85
63	304.541	305.584	0.94
64	306.654	307.518	0.54
65	308.540	309.115	0.74
66	312.254	313.325	0.95
67	313.889	314.251	1.03
68	314.854	315.153	0.86

本报告结束



新華書店